

EASYCOAT LM 3250 MATT/45

Laca acrílica Mate - Baja migración

Características principales

- Para papel y cartón
- Apto para aplicación a doble cara
- Salida corta
- Muy buena resistencia al blocking
- Muy buena resistencia al roce
- Resistencia al roce: > 600 doble resistencia (Prüfbau Quartant)
- Termosellado: por encima de 140 °C contra MS-foil (1bar/1sec)
- Contenido de sólidos: 36 - 40 %
- Viscosidad: 45 segundos / 20 °C / DIN 4 mm
- Encolado: con cola de dispersión. Pre-prueba necesaria

Características y beneficios

Excelente rendimiento en máquina
Propiedades deslizantes medias
Laminación sobre cartón coarrugado o múltiples cartones encolados

Instrucciones de uso

Limpieza: con agua o Varnish Remover.

Disolución: con agua o agua IPA proporción premezclada 1:1.

Utilizar sólo con tintas según ISO 2836.

Remover bien antes de usar!

Barniz de baja migración para envasado alimentario. Por favor, preste atención al certificado de conformidad y a nuestro folleto según la normativa 1935/2004/EC.

Transporte y almacenaje

Para más información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad

Proteger del frío, de temperaturas superiores a 35°C y de la luz directa del sol.

Almacenar a temperatura ambiente.

Utilizar el producto preferentemente antes de: ver la fecha en la etiqueta.

Auxiliares recomendados

Varnish Remover: limpiador especial para los rodillos y las mantillas barnizadores

Gel limpiador de rodillos Anilox: para eliminar restos secos de barniz de los rodillos anilox